

SILMINNER

Adesivo de Silicone Acético

Descrição

Selante a base de silicone acético com fungicida, monocomponente, que vulcaniza a temperatura ambiente. Cura rápida com formação de pele de 5 minutos. Flexibilidade permanente. Resistente aos agentes climáticos e ao envelhecimento.

Aplicações

SILMINNER é utilizado em: juntas de box de banheiro, pias, vedações em caixilhos, colagem de vidro, encanamentos, reparos caseiros, alumínio anodizado, telha, cerâmicas vitrificadas, superfícies pintadas, azulejos.

Estocagem

SILMINNER tem grande estabilidade, se estocado na embalagem de origem, fechado, em local seco e temperatura inferior a 25°C. Vida útil 12 meses após a data de fabricação.

Informações Técnicas	
Tempo de formação de película (min)	5 a 25
Tempo de cura (mm/24h)	2 a 3
Densidade (g/cm ³)	0,95 a 1,05
Dureza (Shore A)	20 +/- 5
Tensão de ruptura (Mpa)	1,8
Alongamento (%)	> 500
Resistência à temperatura (C°)	-30 a 120

Instruções de uso

A superfície deve estar limpa e seca. Aplicar fita crepe nas laterais das juntas para proteção.

- 1 - Cortar o bico de saída do tubo na altura da rosca.
- 2 - Rosquear o bico aplicador e cortar em ângulo de 45° na altura do diâmetro desejado.
- 3 - Colocar o cartucho na pistola e aplicar o Silflex mantendo o cartucho inclinado em ângulo de 45°.

Antes de 5 minutos alisar e dar acabamento final com espátula. Retirar a fita crepe e fazer a limpeza da superfície por abrasão ou solvente compatível com o substrato para evitar danos no mesmo.

Limitações

Não utilizar o produto nas áreas alimentícias ou medicinais, em aquários, piscinas ou onde ocorram abusos físicos ou abrasão, em ligas de metais, substratos porosos tipo concreto, pedras e mármore. O selante de silicone não aceita pintura.

Embalagem	Código	Cor
Cartucho 250g	4100 280 250	Incolor



Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.