

# SILMINNER NEUTRO PRIME

## Adesivo de Silicone Neutro

### Descrição

**SILMINNER NEUTRO PRIME** é um selante de silicone monocomponente e pronto para uso. Este selante adere na maioria das superfícies, como porcelana, mármore, mármore reconstituído, áreas pintadas e vidro, dispensando o uso de primer. Quando curado é resistente aos fungos mesmo em contato prolongado com ambientes quentes e úmidos, além de ser compatível com a maioria dos substratos. Entretanto, a adesão e a compatibilidade deverão ser testadas em cada caso antes da utilização.

**Primers:** O uso de primer geralmente não é necessário em cerâmica, vidro e superfícies esmaltadas. É possível que em alguns produtos seja necessário aplicar o primer para obter uma melhor adesão.

### Características

- O selante curado é resistente aos fungos;
- Permanece flexível sem encolher, craquear ou descascar;
- Resistente a umidade;
- Mantém suas propriedades originais mesmo após anos de exposição;
- Pode ser utilizado em diversos materiais sem a necessidade de primer.

### Aplicações

Selante oxime usado para vedações de superfícies não porosas e fixações em condições de alta umidade.

Aplicações típicas incluem:

- Aplicações convencionais de envidraçamento;
- Aplicações de vedação, incluindo selagem perimetral em portas e janelas;
- Vedação ao redor de chuveiros e banheiras, pias, vasos sanitários e ralos;
- Vedação ao redor de peças de banheiro;
- Vedação das bordas da pia.

### Limitações

Não deve ser usado em aplicações envolvendo:

- Colagem estrutural;
- Juntas de piso onde possam ocorrer abrasões e abusos físicos;
- Imersão prolongada em água ou aquários;
- Em materiais de construção que possam liberar óleos, plastificantes ou solventes – materiais como madeira impregnada, gaxetas de borracha parcialmente vulcanizadas ou fitas ou adesivos;
- Espaços totalmente confinados, porque o selante necessita de umidade atmosférica para curar;
- Este produto não foi testado e não é apropriado para uso médico ou farmacêutico.



Embalagem	Código
Incolor 270ml	4100 768 0
Branco 270ml	4100 768 1
Preto 270ml	4100 768 2

Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

# SILMINNER NEUTRO PRIME

## Adesivo de Silicone Neutro

### Especificações técnicas

Tempo de formação de película (min)	10
Tempo de cura (mm/24h)	2 a 3
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1,05
Dureza (Shore A)	25
Tensão de ruptura (MPa)	1,04
Alongamento (%)	498
Resistência a tração (kg/cm <sup>2</sup> )	384
Temperatura de aplicação (°C)	5 a 30

### Instruções de uso

- As superfícies a serem vedadas, sejam em trabalhos novos ou em reformas, devem estar limpas, secas, sem resíduos de poeira, gelo e de sabão. Limpar as superfícies utilizando um pano limpo, sem óleo, embebido em solvente, como xilol, touol ou metiletil-cetona.
- **Precaução:** Ao usar solventes inflamáveis, mantenha-os longe do calor e do fogo. Use-os com ventilação adequada. Evite o contato prolongado ou contínuo com a pele. Siga sempre as instruções do rótulo do solvente.
- Não aplicar sobre a superfície mais solvente que o necessário. Não limpar as superfícies com sabão, detergente ou qualquer outro produto de limpeza à base de água. Certifique-se de que as superfícies aparentemente limpas não estejam cobertas por uma camada fina de pó.

### Proteção

Para um melhor acabamento, proteja as áreas adjacentes da junta com fita adesiva antes de aplicar. Retire-a imediatamente após a aplicação e antes da formação da primeira película (5-10 minutos).

### Aplicação

**SILMINNER NEUTRO PRIME** pode ser aplicado diretamente do cartucho com uma pistola operada a ar ou manualmente. Somente corte o bico do cartucho do selante quando for utilizá-lo.

Depois de aplicar o selante e da formação da primeira película, não mexa na junta por 48 horas. O cartucho previamente aberto poderá ser reutilizado removendo-se o tampão de selante curado que houver se formado no bico.

### Espatulação

A espatulação é recomendada e se possível, deverá ser realizada de maneira contínua. Espatular as juntas dentro de 10 minutos após a aplicação. Remover a fita adesiva antes que uma película comece a se formar. Uma vez que esta película começa a se formar, a mesma será rasgada quando a fita adesiva for removida, deixando a superfície rugosa.

### Manutenção

A manutenção não será necessária. O selante curado pode ser limpo com água e sabão. Se o selante precisar de manutenção, refaça apenas a parte atingida.

Embalagem	Código
Incolor 270ml	4100 768 0
Branco 270ml	4100 768 1
Preto 270ml	4100 768 2



Imagens meramente ilustrativas.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Minner Comercial ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.